



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R & D CENTER

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

110台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw

型 式 試 驗 報 告


申請書號碼：10506064CSN116-2

日期：105年06月13日

完成日期：105年06月17日

廠 商	盈昕股份有限公司	產品規格或型號	-----
地 址	彰化縣溪湖鎮彰水路四段鳳山巷 266 弄 18 號		
電 話	0928989039	傳 真	(04) 8855803
品 名	兒童桌墊		
檢 驗 標 準	CNS 15527 事務文具用品 修訂公布日期 102 年 09 月 10 日 相關引用標準： CNS 4797-2 玩具安全(特定元素之遷移) 修訂公布日期 93 年 07 月 06 日 CNS 4797-3 玩具安全(物理性) 修訂公布日期 93 年 07 月 06 日 CNS 15138 塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類 塑化劑試驗法一氣相層析法		
執行試驗實驗室 / 測試地點	玩具及兒童用品測試實驗室 / 台北市信義區東興路 61 號 10 樓	認 證 編 號	0640
適 合 年 齡	6 歲以上	溫 度	20.6°C
綜合檢驗結果	部 份	項 目	試 驗 結 果
	第(一)部分	物理性安全要求	-----
	第(二)部分	玩具安全重金屬含量(特定元素之遷移)	符 合
	第(三)部分	塑化劑含量	符 合
	評 定	-----	

樣品照片：



本試驗報告僅對測試樣品負責

財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

報告簽署人：

6/10

備註 依客戶要求檢驗 CNS4797-2 重金屬含量及 CNS15138 塑化劑含量，未全項檢驗。

C.C.C. CODE

文件表格編號:S010第一版



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R & D CENTER

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

110台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw

申請書號碼：10506064CSN116-2

(第二部分) 玩具安全重金屬含量 (特定元素之遷移)

CNS 4797-2 修訂公布日期 93 年 07 月 06 日

單位: mg/kg

測試日期：105 年 06 月 17 日

元 素	標準限量	樣 品 A	樣 品 B	樣 品 C	樣 品 D	樣 品 E	樣 品 F	樣 品 G	樣 品 H
鉛 (Pb)	90	3.86							
鎘 (Cd)	75	<3							
鋇 (Ba)	1000	<10							
鉻 (Cr)	60	<3							
汞 (Hg)	60	<10							
硒 (Se)	500	<10							
銻 (Sb)	60	<10							
砷 (As)	25	<10							

樣品 A(顏色及材質)：軟塑膠：綠(INK)、黑

W：0.4192 g.



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R & D CENTER

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

110台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw

申請書號碼：10506064CSN116-2

(第三部分) 塑化劑含量 CNS 15138 修正公布日期 101 年 12 月 04 日				測試日期：105 年 06 月 17 日	
元 素	標準限量	樣 品 A	樣 品 B	樣 品 C	樣 品 D
DMP	塑膠製品中含有鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)、鄰苯二甲酸雙-2-乙基己酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)等 8 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑(Plasticizer)及其混合物含量總和不得超過 0.1%(重量比)。	ND			
DEP		ND			
DBP		ND			
BBP		ND			
DEHP		ND			
DNOP		ND			
DINP		ND			
DIDP		ND			
總和	< 0.1%	ND			
結果		符 合			

樣品 A(顏色及材質)：軟塑膠：綠(INK)、黑

W：2.5850 g.

	DMP	DEP	DBP	BBP	DEHP	DNOP	DINP	DIDP
方法偵測極限：	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.01	0.01
單位：	%	%	%	%	%	%	%	%
儀器名稱：	氣相層析質譜儀 GC-FID/MSD(儀器編號:098-特 B030、099-特 B034)							
ND=未偵測出								